

polimal[®] 1094 WTP-1

Ненасыщенная полиэфирная смола

Применение

Polimal 1094 WTP-1

Это жидкая ненасыщенная полиэфирная смола предназначена для производства спортивно-туристических изделий, ванн, емкостей ручным или промышленным способом.

Характеристика смолы

Polimal 1094 WTP-1 является ненасыщенной полиэфирной, конструкционной, ускоренной, ортофталевой смолой с цветным индикатором отверждения. Смолу используют для производства ламинатов толщиной до 5 мм. Смола сертифицирована

Lloyd's Register MATS/2782/2

Преимущества:

- хорошая пропитываемость стекловолокна;
- обладает относительно коротким временем гелеобразования и хорошими характеристиками отверждения;
- хорошие механические параметры.

Типичные параметры Polimal 1094 WTP-1

Данный параметр/ норма	Ед.Измер	Число
Вязкость, (w 25°C) wg. DIN 53015	мПас/с	300 - 400
Время гелеобразования (25°C) wg. ISO 2535	мин.	19 - 28
Сопротивление на изгиб wg. ISO 178	МПа	110
Удлинение при растяжении wg. ISO 527.	%	2,0
Термическая стойкость (ХДТ) wg. ISO 75	°C	63
Срок гарантии	Мес.	3

Время гелеобразования с 1% МЕКП (Luperox K-1)

Условия складирования

Смолу следует хранить в закрытой упаковке, в сухом, проветриваемом, затемненном складе, приспособленном для складирования легковоспламеняющихся материалов при температуре до 25°C.

Условия производства

Переработку смолы следует проводить при температуре выше 15 °C. Хорошее отверждение наступает при температуре воздуха 18 °C с низкой относительной влажностью. Polimal 1094 WTP-1 смола ускоренная с относительно коротким и стабильным временем гелеобразования. Можно варьировать количеством добавляемого отвердителя 1-2% МЕКП.

Версия: TM/12.08.2010/AT/PZP/8/MF/рос. сторона 1

Polimal[®] это торговое, сохраненное название непасыщенных полиэфирных смол производства

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» S.A.

Luperox[®] это торговое сохраненное название для изделий **ARKEMA**

Внимание:

Эта информация не заменяет Карты Характеристики Опасного Препарата, Заводской Нормы или Технического Аркуша, которые являются главными документами доступными по желанию клиента.