

KOREKTOR PARAFINOWY

Описание

Корректор парафиновый представляет собой 5% раствор парафина в стироле.

Применение

При переработке ненасыщенных полиэфирных смол, часто продукт получается с липкой поверхностью. Этот эффект не исчезает даже после длительного периода выдержки продукта в теплом помещении. Это связано с эффектом кислородного ингибирования и испарения стирола с поверхностного слоя отвержденной смолы.

Причины этого дефекта, как правило:

- низкие температуры обработки (ниже 20 °C);
- высокая влажность (более 60%);
- низкое содержание отвердителя и последующее длительное время гелеобразования;
- поток воздуха (в том числе горячего) на поверхность отвержденной смолы.

Этот недостаток устраняют применением парафинового корректора.

Рекомендуемая дозировка 300-1000 мл. на 50 кг. или 6-20 мл. на 1 кг.

Необходимо принять во внимание ослабление адгезии последующих слоев ламината. Таким образом, при формировании ламината, используют минимальное количество корректора, то есть 6 мл / кг смолы, для последнего слоя применяется около 20 мл / кг смолы.

Условия складирования

Парафиновый корректор следует хранить в закрытой упаковке, в сухом, проветриваемом, затемненном складе, приспособленном для

складирования легковоспламеняющихся материалов при температуре до 25°C.

Условия производства

Смола, содержащая корректор должны быть хорошо перемешана перед использованием, в связи с тенденцией к всплыванию парафина на поверхность.

Данные, содержащиеся в настоящем материале опираются на собственные исследования и считаются нами как достоверные. Однако мы не несём никакой ответственности за действия и потери возникшие косвенно или непосредственно с применения наших продуктов. Потребитель должен проверить качество, безопасность, продукта перед его применением.